

## Sevrene® 3582-90A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

### Описание материалов:

Sevrene® 3582-90A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.940	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	90		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	4.80	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	14.6	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	550	%	ISO 37
Tear Strength	61	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ISO 815
70°C, 22 hr	46	%	
100°C, 168 hr	64	%	
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (100°C, 1008 hr)	-14	%	ISO 188
Изменение растяжения при разрыве воздуха (100°C, 1008 hr)	-16	%	ISO 188
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Запотевание	98	%	Internal Method
Ускоренная устойчивость к атмосферным воздействиям <sup>1</sup>	< 3.00		SAE J1960
Устойчивость к выцветанию <sup>2</sup>	< 3.00(Black)		SAE J1885
Погода во Флориде <sup>3</sup>	< 3.00 (Black)		
Грибковое сопротивление	No Growth		ASTM G21
Температура-Ломкость	-60	°C	ISO 812
NOTE			
1.	2500KJ/m <sup>2</sup>		
2.	1240.8 kj/m <sup>2</sup> , Delta E, No objectionable defects		
3.	12 months, AATCC, FLTM BI 160-01, Delta E. No objectionable defects		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

