

PRIMALENE WPP503P

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A fractional melt index low density linear polyethylene

Applications:

Pallet shrink film

Heavy duty bags

Consumer and institutional shrink film

General purposes packaging

Features:

Good processability

Good melt strength

Good drawdown

Good strength

Satin finish

Good MD & TD shrinkage

Slip: zero

Antiblock: zero

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хорошая просадка Хорошая прочность расплава Хорошая технологичность Хорошая прочность Низкая плотность		
Используется	Потребительские приложения Пленка Общее назначение Сверхпрочные сумки Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.923	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.20	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения	0.35		ASTM D1894
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Толщина пленки протестирована	25	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	365	MPa	
1% Secant, TD	503	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Break	72.4	MPa	
TD : Break	29.6	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	380	%	
TD : Break	800	%	
Ударное падение Dart	46	g	ASTM D1709
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (60°)	46		ASTM D2457
Haze	33	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

