

Staramide PF00AS

50% стекловолокно

Polyamide 6

Eurostar Engineering Plastics

Описание материалов:

Staramide PF00AS is a 50 % Glass Fiber Reinforced Polyamide 6 Injection Molding Resin

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 50% наполнитель по весу		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.57	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток (4.00 mm)	0.15 to 0.35	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	15000	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break)	220	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break)	2.5	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ¹	15000	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	300	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность ² (23°C)	17	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength ³ (23°C)	85	kJ/m ²	ISO 179/1eU
Зубчатый изод ударная прочность ⁴ (23°C)	19	kJ/m ²	ISO 180/1A
Незубчатый изод ударная прочность ⁵ (23°C)	90	kJ/m ²	ISO 180/1U
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ⁶ (1.8 MPa, Unannealed, 100 mm Span)	205	°C	ISO 75-2/Ae
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	4.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.20	%	
Задняя температура	250 to 260	°C	
Средняя температура	260 to 280	°C	
Передняя температура	260 to 280	°C	

Температура обработки (расплава)	260 to 280	°C
Температура формы	50.0 to 90.0	°C

NOTE

1.	2.0 mm/min
2.	80*10*4 sp=62mm
3.	80*10*4 sp=62mm
4.	80*10*4
5.	80*10*4
6.	120*10*4

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat