

K-Prene GLC 6050

Thermoplastic Elastomer

Technovinyl Polymers India Ltd.

Описание материалов:

K-Prene GLC 6050 is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of K-Prene GLC 6050 are:

- Chemical Resistant
- Good UV Resistance
- Heat Resistant
- Sunlight Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Кислотоупорный Щелочестойкие Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Высокая термостойкость Комплект низкого сжатия Устойчивость к озону Защита от солнечного света		
Используется	Замена резины		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.920 to 0.960	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	45 to 55		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	2.94 to 3.92	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	> 700	%	ASTM D412
Комплект сжатия			ASTM D395
40°C	36	%	
70°C	42	%	
125°C	52	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

