

## Calprene® H6144

Styrene Ethylene Butylene Styrene Block Copolymer

Dynasol Elastomers

### Описание материалов:

Calprene H6144 is a 69/31 ethylene-butylene/styrene thermoplastic copolymer, polymerized in solution and having a linear structure with excellent ozone resistance.

This product is available in:

CH 6144 porous pellet

CH 6144S porous crumbs dusted WITH amorphous silica

CH 6144 P powder form dusted WITH amorphous silica

APPLICATIONS:

Technical Compounding: especially indicated for high quality surface appearance compounds transformed by injection or by extrusion

Plastic modification

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пористый</li> <li>Сополимер</li> <li>Озоновая защита</li> <li>Хороший внешний вид</li> <li>Линейная полимерная структура</li> </ul>
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Композитный</li> <li>Пластиковая модификация</li> </ul>
Формы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Порошок</li> <li>Порошок</li> <li>Частицы</li> </ul>
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Композитный</li> <li>Экструзия</li> <li>Литье под давлением</li> </ul>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Содержание Стирола <sup>1</sup>	31	%	
Летучее вещество		%	ASTM D5668
Вязкость раствора-5.23% в толуоле <sup>2</sup>	30	cSt	
Цвет-Hunterlab			ASTM D1925
Вязкость брокфилда-10% <sup>3</sup> (25°C)	400	mPa·s	
Насыщенность <sup>4</sup>	> 99	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Твердость дюрометра (Shore A)	75	ASTM D2240
-------------------------------	----	------------

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Surface Aspect (extruded band): Excellent (MA 04-3-069)		
---	--	--

#### NOTE

- |    |             |
|----|-------------|
| 1. | MA 04-3-062 |
| 2. | MA 04-3-003 |
| 3. | MA 04-3-064 |
| 4. | NMR         |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat