

Karina IVORY PVC COMPOUND 900-35/ 1-AYR-AC-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

Описание материалов:

FLAME RETARDANT AND LEAD FREE PVC COMPOUND, FLEXIBLE AT LOW TEMPERATURES.

Главная Информация			
Добавка	Огнестойкий		
Характеристики	Огнестойкий		
	Низкое (нет) Содержание свинца		
	Гибкость при низкой температуре		
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес ¹	1.29 to 1.35	g/cm ³	ASTM D792
Содержание кадмия	< 50	ppm	IEC 62321
Содержание хрома	< 100	ppm	IEC 62321
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-2.07 to 0.930		ME 12
Цвет b	2.02 to 5.02		ME 12
Color L	91.9 to 94.9		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	IEC 62321
Максимальное отклонение удлинения	< 25	%	ASTM D638
Максимальная вариация прочности на растяжение	< 25	%	ASTM D638
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	88 to 92		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 12.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 150	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 12.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 150	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -25.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Соппротивление громкости ⁴	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 30	%	ASTM D2863

NOTE

1. 24 hr
2. Aged in Air for 168 hr at 136°C
3. Aged in Air for 168 hr at 136°C
4. 24 hr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

