

ELASTOSIL® M 4500

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-2

Mold Making, Composites

Mold Making, Automotive & Transportation

Mold Making, Construction

Mold Making, Mold Making

Mold Making, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация			
Используется	Изготовление пресс-форм		
	Прототипирование		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	White		
Плотность			
--	1.20	g/cm ³	ISO 2781
--	1.20	g/cm ³	DIN 53217
Вязкость			
--	25	Pa·s	ISO 3219
--	30	Pa·s	Brookfield
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	14		ISO 868
Прочность на растяжение	3.00	MPa	ISO 37
Удлинение при разрыве	450	%	ISO 37
Tear Strength	> 15.0	kN/m	ASTM D624B
Linear Shrinkage	0.60	%	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

