

## Karina IVORY PVC COMPOUND 853-35/ 1-DY-IS-LMP

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

HEAVY METAL FREE PVC COMPOUND CLASS 70C (PVC/F), RECOMMENDED FOR INSULATION OF ELECTRICAL WIRES AND FLEXIBLE CORDS. ALSO RECOMMENDED FOR EXTRUSION OF COAXIAL CABLES JACKET.

Главная Информация			
Используется	Кабельный кожух Электронная изоляция Применение проводов и кабелей		
Внешний вид	Слоновая кость		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.39 to 1.45	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Содержание кадмия	< 50	ppm	ASTM D1971
Содержание хрома	< 100	ppm	ASTM D1971
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	-1.72 to 1.28		ME 12
Цвет b	5.77 to 8.77		ME 12
Color L	86.0 to 89.0		ME 12
Содержание ртути	< 100	ppm	ASTM D1971
Содержание брома	< 100	ppm	IEC 62321
Содержание свинца	< 100	ppm	ASTM D1971
Максимальное отклонение	< 25	%	IEC 60811-1-2
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	86 to 90		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 150	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 12.6	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 150	%	IEC 60811-1-2
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	ASTM D257
NOTE			
1.	24 hr		

---

2.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
3.	Aged in Air for 168 hr at 100°C
4.	24 hr

---

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

