

Generic PP+EPDM

Polypropylene + EPDM Rubber

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM

This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.945 - 0.995	g/cm ³	ASTM D792
23°C	0.932 - 0.984	g/cm ³	ISO 1183
Формовочная усадка-Поток (23°C)	2.5	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			
23°C	39 - 92		ASTM D2240
23°C	40 - 91		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
100% strain, 23°C	1.00 - 5.25	MPa	ASTM D412
100% strain, 23°C	1.00 - 12.0	MPa	ISO 37
300% strain, 23°C	1.50 - 6.60	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C	2.30 - 5.24	MPa	ISO 37
Прочность на растяжение			
Yield, 23°C	3.20 - 13.1	MPa	ASTM D412
Yield, 23°C	4.00 - 16.1	MPa	ISO 37
Fracture, 23°C	4.00 - 16.3	MPa	ASTM D412
Fracture, 23°C	3.50 - 12.1	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении			
Fracture, 23°C	350 - 600	%	ASTM D412
Fracture, 23°C	300 - 680	%	ISO 37
Tear Strength			
23°C	19.0 - 68.0	kN/m	ASTM D624
23°C	5.0 - 79	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия	23 - 62	%	ASTM D395
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости			
--	-60.0 - -55.0	°C	ASTM D746

--	-55.3 - -55.0	°C	ISO 974
--	-60.3 - -51.0	°C	ISO 812

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	79.5 - 80.0	°C
Время сушки	2.0	hr
Температура сопла	219 - 220	°C
Температура обработки (расплава)	189 - 210	°C
Температура формы	37.3 - 45.0	°C

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM This information is provided for comparative purposes only.

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Время сушки	2.0 - 3.0	hr
Температура расплава	185 - 200	°C
Температура матрицы	190 - 215	°C

Инструкции по экструзии

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP+EPDM This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

