

PRIMALENE WPP593B

Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A fractional melt low density polyethylene

Applications: - Produce bags - Frozen foods and dry goods packaging

Case shrink wrap, bundling

Laminations

General purpose clarity packaging

Features:

Excellent optics and impact strength

High coefficient of friction

Slip: zero

Antiblock: 3000 ppm

| Главная Информация | |
|--------------------|-----------------------|
| Добавка | Антиблок (3000 ppm) |
| Характеристики | Антиблокировка |
| | Общее назначение |
| | Хорошая ударпрочность |
| | Высокое трение |
| | Низкая плотность |
| Используется | Сумки |
| | Пищевая упаковка |
| | Общее назначение |
| | Ламинаты |
| | Упаковка |

| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|---|----------------------|--|-----------------|
| Плотность | 0.925 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 0.80 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Коэффициент трения | 0.57 | | ASTM D1894 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Ударное падение Dart | 110 | g | ASTM D1709 |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 230 | g | |
| TD | 200 | g | |
| Скорость передачи кислорода | 5900 | cm ³ /m ² /24 hr | ASTM D3985 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Скорость передачи водяного пара | 17 | g/m ² /24 hr | ASTM F1249 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 98.9 | °C | ASTM D1525 |
| Пиковая температура плавления | 112 | °C | ASTM D3418 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Блеск (60°) | 127 | | ASTM D2457 |
| Haze | 5.0 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat