

# Plaslube® AC-80/TF/2

Acetal (POM) Copolymer

**Techmer Engineered Solutions** 

#### Описание материалов:

Plaslube®AC-80/TF/2 is a polyoxymethylene (POM) copolymer product. It can be processed by injection molding and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: engineering/industrial accessories. Features include:

ROHS certification

Lubrication

Главная Информация			
Добавка	РТFE лубрикант (2%)		
Характеристики	Смазка		
Используется	Шестерня		
	Подшипник		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.41	g/cm³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break, 23°C)	58.6	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	2410	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Break, 23°C)	82.7	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	37	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	118	°C	ASTM D648
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	82.2	°C	
Время сушки	1.0 - 2.0	hr	
Рекомендуемая максимальная			
влажность	0.20	%	
Задняя температура	177 - 188	°C	
Средняя температура	188 - 199	°C	
Передняя температура	182 - 193	°C	
Передняя температура Температура сопла		°C	



### www.russianpolymer.com Email: sales@su-jiao.com

	Температура формы	76.7 - 93.3	°C
Back Pressure 0.345 - 0.689 MPa	Скорость впрыска	Moderate-Fast	
5.5 to 5.555 Will to	Back Pressure	0.345 - 0.689	МРа

#### Инструкции по впрыску

Screw Speed: MediumRecommendations for Molding and Tool Conditions: Well ventedMoisture Content, as received: Product is packaged at 0.2% or less.Drying not normally required. Dry at 180°F for 1 to 2 hours if necessary.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

#### Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

