

## Propafilm™ FFB120

Polypropylene Alloy

Innovia Films Ltd.

### Описание материалов:

White pigmented biaxially oriented polypropylene (BOPP) film with a fast seal coating on one side and an aqueous acrylic coating on the other side. FFB120 is suitable for use as a single film or in lamination for horizontal-form-fill-seal packaging especially in the bakery and confectionery industries, where strong seals, excellent seal integrity and a wide operating range are required.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Ароматические</p> <p>Отличная Печатающая способность</p> <p>Ароматизатор и арома-барьер</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошее тепловое уплотнение</p> <p>Высокая прочность</p> <p>Влагозащитный барьер</p> <p>Влагостойкий</p> <p>Оптика</p> <p>Очень широкий диапазон уплотнения</p>		
Используется	<p>Двухосно-ориентированная пленка</p> <p>Пленка</p> <p>Приложения для обслуживания пищевых продуктов</p> <p>Ламинаты</p> <p>Упаковка</p>		
Внешний вид	Белый		
Формы	Пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Формовочная усадка			Internal Method
Flow : 121°C, 1 min	3.6	%	
Flow : 129°C, 1 min	6.8	%	
Across Flow : 121°C, 1 min	1.2	%	
Across Flow : 129°C, 1 min	0.70	%	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения			ASTM D1894
vs. Itself - Dynamic, Acrylic/Acrylic	0.25		
vs. Itself - Dynamic, Fast Seal/Fast Seal	0.50		

Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность уплотнения <sup>1</sup>	0.19	N/mm	Internal Method
Температура инициализации уплотнения <sup>2</sup>	65.6 to 146	°C	Internal Method
Проницаемость кислорода (23°C, 0% RH)	19	cm <sup>3</sup> -mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr	ASTM F1927
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	4.5	g/m <sup>2</sup> /24 hr	ASTM F1770
Датчик пленки	120		Internal Method
Выход	34.2	m <sup>2</sup> /kg	Internal Method
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Непрозрачность	62	%	BS 4432

#### NOTE

1. 212°F; 1secs; 60psi; Fast Seal Surface
2. 0.1secs, 60psi, Fast Seal Surface

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

