

Safron® H106-02NSA

Polypropylene Homopolymer

Safripol (PTY) LTD

Описание материалов:

Safron® H106-02NSA Polypropylene Resin is a grade designed specifically for carbonated closure applications. The material is highly nucleated offering fast cycle times and also contains slip and anti-static additives. It exhibits a combination of high stiffness and toughness properties, as well as outstanding processing characteristics.

Safron® H106-02NSA Polypropylene Resin may also be used for selected injection moulding applications other than closures.

Главная Информация			
Добавка	Нуклеативный агент Антистатические свойства Противоскользкий агент		
Характеристики	Ядро Жесткий, высокий Гладкость Гомополимер Антистатические свойства Обрабатываемость, хорошая Цикл быстрого формования Хорошая прочность Соответствие пищевого контакта		
Используется	Промышленное применение Чехол		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1.1a Европа 10/1/2011 12:00:00		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield, Injection Molded)	35.0	MPa	ISO 527-2

Растяжимое напряжение (Yield, Injection Molded)	7.0	%	ISO 527-2
Флекторный модуль (Injection Molded)	1480	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
0°C, injection molding	2.2	kJ/m ²	ISO 179/1eA
23°C, injection molding	6.0	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature ¹			
0.45 MPa, not annealed	83.0	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, not annealed	55.0	°C	ISO 75-2/A
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Задняя температура	190	°C	
Средняя температура	230 - 240	°C	
Передняя температура	240 - 260	°C	
Температура сопла	240	°C	
Инструкции по впрыску			
Zone 4 Temperature: 270°C			
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	200	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	200 - 270	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	220 - 300	°C	
Зона цилиндра 4 темп.	240 - 300	°C	
Температура матрицы	250	°C	
NOTE			

1. Injection Molded

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

