

SHIN-A SEB-140A75

Ероху; Epoxide

SHIN-A T&C;

Описание материалов:

Isocyanate Modified Epoxy (Bromine)

Solvent: Acetone/PM

Features: High Tg CCL, Boric Acid Free

Главная Информация

Используется	Нанесение покрытия
	Краска
	Печатные платы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость (25°C)	< 1.00	Pa·s
Содержание брома	15.0 to 16.5	wt%
Ероху Equivalent	330 to 360	g/eq
N.V.	74.0 to 76.0	wt%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

