

## Axiall PVC 7465

Rigid Polyvinyl Chloride

Axiall Corporation

### Описание материалов:

Georgia Gulf 7465 is a special purpose rigid PVC compound designed for applications requiring the following properties:

Toughness

Durability

Ultraviolet Light Resistance

NSF 51 Listing

Chemical Resistant

Ease of Processing

Главная Информация			
UL YellowCard	E53006-100512721		
Характеристики	Прочный		
	Хорошая химическая стойкость		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению		
Рейтинг агентства	Утверждено NSF 51		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
PVC Cell Classification	16354		ASTM D1784
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	80		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2690	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2720	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	75.8	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (3.18 mm)	1300	J/m	ASTM D256
Прочность на растяжение	168	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D1822
Drop Impact Resistance			ASTM D4226
-- 1	62.3	J/cm	
-- 2	156	J/cm	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	70.0	°C	ASTM D648

CLTE-Поток	6.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Метод испытания</b>	
Огнестойкость	V-0	UL 94	
<b>Экструзия</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	
Температура расплава	182	°C	
<b>NOTE</b>			
1.	Procedure A, C.125		
2.	Procedure A, H.25		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

