Braskem PP C700-35N

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem America Inc.

Описание материалов:

Good mold fillability, high stiffness, fast set-up, contains a nucleating agent
Applications
Suggested uses include cast film injection molding processes where medium impact strength is required

Главная Информация	
Добавка	Нуклеативный агент
Характеристики	Ядро Жесткий, высокий Хорошая производительность формования Средняя ударопрочность
Используется	Пленка Литая пленка
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520
Метод обработки	Литая пленка Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	35	g/10 min	ASTM D1238
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение [1] (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении [2] (Yield)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant [3]	1520	MPa	ASTM D790A
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Зубчатый изод Impact (23°C)	64	J/m	ASTM D256A

NOTE	
1.	51 mm/min
2.	51 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat