

## Dynacom CRT-140

Polypropylene Copolymer

Dynachem Co. Ltd.

### Описание материалов:

Dynacom CRT-140 is a Polypropylene Copolymer (PP Copolymer) material. It is available in Asia Pacific.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	21	g/10 min	ASTM D1238
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.020	%	ASTM D570
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	60		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	19.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	9.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль <sup>3</sup>	2640	MPa	ASTM D790
Flexural Strength <sup>4</sup>	28.0	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.20 mm)	68	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	133	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	157	°C	ASTM D1525 <sup>5</sup>

NOTE	
1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	3.0 mm/min
4.	3.0 mm/min
5.	Loading 1 (10 N)

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

