Syncure™ V0064G RoHS

Crosslinked Polyethylene

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Flame retardant masterbatch catalyst composition, used in Polyvan Syncure system.

Главная Информация			
Характеристики	Огнестойкий		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Удельный вес	1.97	g/cm³	ASTM D792
Видимая плотность [1]	1.13	g/cm³	Internal method
Содержание геля [2]	60	%	ASTM D2765
Предел прочности при растяжении [3] (158°C, 1.91 mm)	100	%	
Коэффициент удлинения [4] (158°C, 1.91 mm)	120	%	

Дополнительная информация

□□□,□□,□□□□□□□□□□□100 phr S1027A / 66.7 phr V0064G Syncure □□□□□□.□□□□□□8□□□□□□□□□□□□□□.□□□□900.□□□□□□.□□□□□1/8"□□.

NOTE	
1.	Geon® 1169
2.	Cross-linked PE, Method A (Arbitration Test)
3.	672 hours, UL standard
4.	672 hours, UL standard

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat