

Andur 74-AGP

Polyurethane (Polyether, TDI)

Anderson Development Company

Описание материалов:

Andur 74-AGP is a Polyurethane (Polyether, TDI) (PUR-Ether/TDI) product. It is available in North America. Typical application: Automotive.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий гистерезис		
Формы	Жидкость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	1.02	g/cm ³	ASTM D1895
Формовочная усадка-Поток	1.2	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	29.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	700	%	ASTM D638
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	2.59	MPa	
300% Strain	4.14	MPa	
Комплект сжатия	35	%	ASTM D395
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (70°C)	20 to 30	min	
Терморегулирующая вязкость (70°C)	10200	cP	ASTM D2393

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

