

Jampilen RP344N

Polypropylene Random Copolymer

Jam Polypropylene Company

Описание материалов:

Jampilen RP344N is a polypropylene random copolymer exhibiting excellent gloss, clarity and good flow, combined with a good balance of rigidity and impact. This grade is suitable for injection molding applications. Potential end user applications include molding of appliances, housewares and containers. Jampilen RP344N is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хороший поток Хорошая ударпрочность Хорошая прочность Высокая четкость Глянцевый Высокая жесткость Случайный сополимер 		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Приборы Контейнеры Товары для дома Упаковка 		
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Литье под давлением Литье под давлением 		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	13	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	90		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	30.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	13	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1230	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-20°C	20	J/m	

23°C	49	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	97.0	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat