

Geon™ Vinyl Flexible B8502

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

A flexible PVC Compound with good resistance to migration to specific applications.

Главная Информация	
Характеристики	Общее назначение Средний блеск
Используется	Общее назначение
Формы	Гранулы
Метод обработки	Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.32	g/cm ³	ASTM D792

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	88		
Shore A, 15 sec	81		

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹			ASTM D638
Break	16.5	MPa	
100% Strain	8.62	MPa	
Удлинение при растяжении ² (Break)	380	%	ASTM D638

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-40.0	°C	ASTM D746

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (1.57 mm)	24	%	ASTM D2863

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	191 to 196	°C

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	177 to 182	°C

NOTE	
1.	510 mm/min
2.	510 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

