

## Kuraray Poval® PVA L-8

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

### Описание материалов:

Primary suspending agent

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый		
	Водорастворимый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Вязкость раствора <sup>1</sup>	5 to 6	mPa·s	DIN 53015
Летучее вещество <sup>2</sup>	< 5.0	%	
Degree of Hydrolysis <sup>3</sup>	70 to 73	%	

NOTE	
1.	4 % aqueous solution at 20 °C determined by Brookfield synchronized-motor rotary-type visometer
2.	After 3 hrs drying at 105°C, Methanol content less than 3%
3.	Saponification

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat