

U-polymer AXF-1500-05

Polyarylate

UNITIKA Plastics Division

Описание материалов:

AX Series Resins Composite Grade

| Главная Информация | | | | |
|---|---|-----------|-------------------|-----------------|
| UL YellowCard | E47924-239901 | | | |
| Добавка | Смазка | | | |
| Характеристики | Хорошая химическая стойкость Теплостойкость, высокая Смазка | | | |
| Формы | Частицы | | | |
| Физический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.19 | -- | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Формовочная усадка-Поток (3.00 mm) | 1.0 | -- | % | ASTM D955 |
| Поглощение воды (24 hr, 3.18 mm) | 0.75 | -- | % | ASTM D570 |
| Твердость | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость Роквелла (R-Scale) | 105 | -- | | ASTM D785 |
| Механические | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 67.0 | 54.0 | МПа | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 15 | 22 | % | ASTM D638 |
| Флекторный модуль | 2600 | 1100 | МПа | ASTM D790 |
| Flexural Strength | 100 | 78.0 | МПа | ASTM D790 |
| Прочность на сжатие | 82.0 | -- | МПа | ASTM D695 |
| Воздействие | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Зубчатый изод Impact (3.18 mm) | 54 | 150 | J/m | ASTM D256 |
| Тепловой | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |
| Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed) | 150 | -- | °C | ASTM D648 |
| CLTE-Поток | 7.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| Электрический | Сухой | Состояние | Единица измерения | Метод испытания |

| | | | | |
|---------------------------------------|----|---------|---------|-----------|
| Сопrotивление громкости | -- | 1.0E+14 | ohms-cm | ASTM D257 |
| Диэлектрическая прочность | -- | 25 | kV/mm | ASTM D149 |
| Диэлектрическая постоянная (1 MHz) | -- | 3.60 | | ASTM D150 |
| Коэффициент рассеивания (1 MHz) | -- | 0.040 | | ASTM D150 |
| Дуговое сопротивление | -- | 80.0 | sec | ASTM D495 |

Дополнительная информация

□□

Limiting PV Value: 424 kPa - m/s Coefficient of Dynamic Coefficient: 0.15 to 0.2

□□□□

Limiting PV Value: 424 kPa - m/s Coefficient of Dynamic Coefficient: 0.15 to 0.2

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

