

## Toler PP PP12H

Polypropylene Homopolymer

Toler Chemical, Inc

### Описание материалов:

Toler PP PP12H is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) product. It can be processed by injection molding and is available in North America. Applications of Toler PP PP12H include caps/lids/closures, consumer goods, containers, food contact applications and household applications. Primary characteristic: homopolymer.

Главная Информация			
Характеристики	Антистатический Гомополимер		
Используется	Затворы Пищевые контейнеры Товары для дома Игрушки		
Рейтинг агентства	DMF неуказанный рейтинг Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.904	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10 to 12	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	109		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield, 3.18 mm, Injection Molded)	34.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-Касательная <sup>2</sup> (3.18 mm, Injection Molded)	1660	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 0.125 mm, Injection Molded)	16 to 27	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	104	°C	ASTM D648
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Задняя температура	218 to 274	°C	

Средняя температура	218 to 274	°C
Передняя температура	218 to 274	°C
Температура сопла	218 to 274	°C
Температура формы	16.0 to 38.0	°C

#### NOTE

1. Type I, 51 mm/min
2. 13 mm/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

