

## TECACOMP® PEEK 150 TF20 natural 9576

20% PTFE волокна

Polyetheretherketone

Ensinger GmbH

### Описание материалов:

TECACOMP®PEEK 150 TF20 natural 9576 is a polyetheretherketone (PEEK) product containing 20% ptfe fiber. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	PTFE волокно, 20% наполнитель по весу		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.40	g/cm <sup>3</sup>	
Видимая плотность	0.67	g/cm <sup>3</sup>	ISO 60
Массовый расход расплава (MFR) (360°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3000	MPa	ISO 527-2/50
Tensile Stress	70.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение (Break)	5.0	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	40	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	143	°C	DIN 53765
Температура плавления	343	°C	DIN 53765
Service Temperature			
long term	260	°C	
short term	300	°C	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	140 - 150	°C	
Время сушки	2.0 - 5.0	hr	
Рекомендуемая максимальная влажность	0.020	%	
Температура обработки (расплава)	355 - 375	°C	
Температура формы	160 - 200	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

