

Desmopan® DP 6590A MVT

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Covestro - PUR

Описание материалов:

Extrusion grade; very good hydrolysis and microbial resistance; high moisture vapor transmission rate; Application; breathable films; Textile coating

Главная Информация			
Характеристики	Высокая передача пара влаги Устойчивость к гидролизу Устойчивость к микробу		
Используется	Тканевые покрытия Пленка		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Экструзия		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость по сухе (Shore A, 23°C)	90	ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			DIN 53504
Break, 23°C	39.0	MPa	
10% Strain, 23°C	3.80	MPa	
50% Strain, 23°C	6.80	MPa	
100% Strain, 23°C	8.30	MPa	
300% Strain, 23°C	17.6	MPa	
Растяжимое напряжение ² (Break, 23°C)	510	%	DIN 53504
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	< 80.0	°C	
NOTE			
1.	200 mm/min		
2.	200 mm/min		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

