

Tool-A-Thane UT-25

Polyurethane

Urethane Tooling & Engineering Corp

Описание материалов:

25% Deflection for optimum life

Hardness 90 Shore A

Good loadbearing capacity and best abrasion and wear resistance

best general purpose material.

Главная Информация			
Характеристики	Общее назначение Хорошая стойкость к истиранию Хорошая износостойкость		
Используется	Общее назначение Формы/штампы/инструменты		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Удельный вес	1.06	g/cm ³	
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	
Твердость дюрометра			
Shore A	90		
Shore D	40		
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент трения ¹ (vs. Steel - Dynamic)	0.68		
Стойкость к истиранию-Индекс NBS	175		
Graves Tear	90.2	kN/m	
Сопrotивление Baushore-Индекс NBS	50.0		
Глубина проникновения-Рекомендуется для оптимальной жизни	25	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
100% Strain	7.52	MPa	
300% Strain	15.2	MPa	
Прочность на растяжение	33.8	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	450	%	

Tear Strength (Split)	11	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия ² (70°C, 22 hr)	33	%	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура ломкости	-67.8	°C
----------------------	-------	----

NOTE

1. at 20 lbs load at 52 fpm
2. Method B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat