

Generic PUR-Ester/MDI

Polyurethane (Polyester, MDI)

Generic

Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ester/MDI
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.15 - 1.16	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (23°C)	49 - 97		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие (23°C)	0.172 - 6.91	MPa	ASTM D695
Устойчивость к истиранию (23°C)	3.50 - 29.5	mg	ASTM D1044
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление разрыву брुक	17.5 - 68.3	N/mm	ISO 6383-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% strain, 23°C	0.758 - 12.9	MPa	ASTM D412
300% strain, 23°C	1.21 - 25.2	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение			ASTM D412
Yield, 23°C	16.2 - 51.7	MPa	ASTM D412
Fracture, 23°C	12.3 - 52.6	MPa	ASTM D412
23°C	18.7 - 53.8	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 23°C)	340 - 750	%	ASTM D412
Tear Strength			
23°C	15.8 - 139	kN/m	ASTM D624
Cracking	20	kN/m	ASTM D470
Комплект сжатия	22 - 53	%	ASTM D395
Сопротивляемость Bayshore	25 - 57	%	ASTM D2632
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	1.0 - 14	min	
Терморегулирующая вязкость	350 - 859	cP	ASTM D2393
Время демолд	1.0 - 1400	min	
Время доставки	16 - 20	hr	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура формы	100 - 125	°C
-------------------	-----------	----

Инструкции по впрыску

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PUR-Ester/MDI This information is provided for comparative purposes only.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat