

## MARPOL® LDF 723-CSB

Low Density Polyethylene

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

MARPOL® LDF 723-CSB is a Low Density Polyethylene product. It is available in Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America. Typical application: Food Contact Applications.

Characteristics include:

Antiblock

Food Contact Acceptable

Slip

Главная Информация			
Добавка	Антиблок (1200 ppm) Скольжения (750 ppm)		
Характеристики	Антиблокировка Приемлемый пищевой контакт Комбинация		
Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.921	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность пленки			ASTM D882
MD	184	J/cm <sup>3</sup>	
TD	189	J/cm <sup>3</sup>	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	12.0	MPa	
TD : Yield	12.3	MPa	
MD : Break	24.8	MPa	
TD : Break	20.8	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	520	%	
TD : Break	720	%	
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	560	g	
TD	470	g	

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	92.2	°C	ASTM D1525

  

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск	70		ASTM D2457
Haze	6.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat