

ACLAR® 88A

Polychlorotrifluoroethylene

Honeywell

Описание материалов:

ACLAR® 88A is a Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE) product. It can be processed by thermoforming and is available in North America. Applications of ACLAR® 88A include coating applications, film, food contact applications, medical/healthcare and packaging.

Characteristics include:

Chemical Resistant

Clarity

Copolymer

Flame Retardant

Good Dimensional Stability

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер Электрически изолирующий Огнестойкий Хорошая химическая стойкость Хорошая стабильность размеров Хорошая гибкость Хорошее тепловое уплотнение Хорошая стерилизация Высокая четкость Влагозащитный барьер		
Используется	Пленка Ламинаты Упаковка Фармацевтика		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,138		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Пленка		
Метод обработки	Термоформовка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	2.10	g/cm ³	ASTM D1505
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	19	µm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD	1030	MPa	

1% Secant, TD	896	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	58.6	MPa	
TD : Yield	34.5	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break	200	%	
TD : Break	250	%	
Ударное падение Dart	93	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	24	g	
TD	24	g	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.22	W/m/K	ASTM C177
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	100	%	ASTM D2863
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze	1.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

