

## YUPLENE® B310F

Polypropylene Impact Copolymer

SK Global Chemical

### Описание материалов:

YUPLENE B310F is a propylene impact copolymer designed for injection molding applications. YUPLENE B310F has excellent toughness, good dimensional stability and has been listed by Underwriters Laboratories (UL). YUPLENE B310F is suitable for household articles, chairs, containers and automobile parts.

YUPLENE B310F complies with FDA regulation 21 CFR177.1520.

Главная Информация			
UL YellowCard	E135809-222656		
Характеристики	Хорошая стабильность размеров		
	Хорошая прочность		
	Высокая ударопрочность		
	Сополимер удара		
Используется	Приборы		
	Автомобильные Приложения		
	Чехлы для аккумуляторов		
	Контейнеры		
	Электрическое/электронное применение		
	Промышленное применение		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	1.5	g/10 min	ASTM D1238
Spiral Flow	45.0	cm	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	85		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 500	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1180	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
	-20°C	78	J/m
	23°C	250	J/m

Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ускоренное старение печи-В воздухе (150°C)	15.0	day	ASTM D3012
Heat Deflection Temperature	110	°C	ASTM D648
DuPont Impact Strength (-10°C)	> 3.92	J	ASTM D2794

  

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	150	°C	ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

