

EZ-Spray® 45

Polyurethane

Smooth-On, Inc

Описание материалов:

EZ~Spray® 45 is a polyurethane rubber for spraying through the EZ~Spray® Junior Cartridge System. Refer to EZ~Spray® Junior manual prior to spraying this product. EZ~Spray® 45 can be sprayed onto vertical surfaces for making molds or is good for making fast molds of large surface areas. After a suitable thickness is attained, EZ~Spray® 45 cures overnight with negligible shrinkage to a durable mold rubber. Application of a support shell is achieved by spraying Smooth-On's EZ~Spray® Plastic over the rubber mold after it has fully cured. EZ~Spray® 45 is suitable for casting a variety of materials including wax, gypsum, urethane or epoxy resins, concrete, etc.

Главная Информация			
Характеристики	Прочный Низкая усадка		
Используется	Моделирующий материал		
Внешний вид	Светло-голубой		
Метод обработки	Распыление		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.02	g/cm ³	ASTM D1475
Удельный объем	0.975	cm ³ /g	ASTM D1475
Вязкость	Sprayable		
Mixing Ratio	1A:1B by volume		
Формовочная усадка-Поток	< 0.10	%	ASTM D2566
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	45		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	3.52	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D412
Tear Strength ¹	17.5	kN/m	ASTM D624
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Срок службы горшка (23°C)	20	min	ASTM D1475
Время демолд (23°C)	960	min	
NOTE			
1.	Die C		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

