

NEOFLON™ M-400H

Polychlorotrifluoroethylene

DAIKIN AMERICA, INC.

Описание материалов:

Granular powder for compression molding and extrusion of sheets and rods.

Главная Информация			
Используется	Стержни Лист		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Прессформа сжатия Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	2.10 to 2.17	g/cm ³	ASTM D1430
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.0 to 39.0	MPa	ASTM D1430
Удлинение при растяжении (Break)	100 to 250	%	ASTM D1430
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	210 to 212	°C	ASTM D1430
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Zero Strength Time	5.0 to 7.5	min	ASTM D1430

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat