

Clyrell RC5056

Polypropylene Random Copolymer

PolyMirae

Описание материалов:

Clyrell RC5056 is a Random copolymer with Super High Clarity, high gloss, excellent transparency, combined with its balance of rigidity and impact, this grade is selected by customers for use in injection molding applications. Clyrell RC5056 complies with FDA cooking condition.

Главная Информация	
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> Приемлемый пищевой контакт Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокая четкость Случайный сополимер Полужесткие
Используется	<ul style="list-style-type: none"> Бутылки Контейнеры Пищевые контейнеры Товары для дома
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг
Соответствие RoHS	Контактный производитель
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	<ul style="list-style-type: none"> Литье под давлением Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	102		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	34.3	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	10	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1370	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	49	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	100	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	134	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (2000 μm)	9.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

