

Eleme HIG20060

High Density Polyethylene

Eleme Petrochemical Company Ltd

Описание материалов:

Household containers like bucket, mug, general purpose housewares, caps, lids, small size paint pails, etc

| Главная Информация | | | |
|---|--|-------------------|-------------------------|
| Используется | Колпачки Контейнеры Товары для дома Крышки Ведро | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 0.958 | g/cm ³ | ASTM D1505 |
| Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 62 | | ASTM D1706 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение (Yield) | 23.0 | MPa | ASTM D638 |
| Удлинение при растяжении (Break) | 530 | % | ASTM D638 |
| Видимый модуль изгиба | 758 | MPa | ASTM D747 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Прочность на растяжение | 80.0 | kJ/m ² | ASTM D1822 |
| Тепловой | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Викат Температура размягчения | 120 | °C | ASTM D1525 ¹ |
| NOTE | | | |

1. Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

