Escorene™ Ultra LD 723.28 Molding

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Escorene Ultra LD 723.28 is a copolymer containing 18.5% vinyl acetate, suitable for injection molding and granulation.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	23	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	18.5	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds	75		ASTM D2240
Shaw D, 15 seconds	32		ASTM D2240
Механические	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Прочность на растяжение			ASTM D638
Yield	4.55	MPa	ASTM D638
Fracture	7.38	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	150	%	ASTM D638
Fracture	> 800	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	51.5	MPa	ASTM D790
Воздействие	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Ударное устройство для дротиков			ASTM D3763
-40°C	24.4	J	ASTM D3763
23°C	13.6	J	ASTM D3763
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	55.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat