

Exceed™ 2718CB

Metallocene Polyethylene Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

Edge 2718CB resin is a metallocene ethylene-ethane copolymer. The film made of Edge 2718CB resin has excellent tensile properties, impact resistance and puncture resistance. These excellent properties, together with good stretchability, make it a universal resin suitable for single-layer and multi-layer cast stretched films.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.7	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	109	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	132	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Yield	8.52	MPa	ASTM D882
TD: Yield	7.87	MPa	ASTM D882
MD: Fracture	75.1	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	51.3	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	470	%	ASTM D882
TD: Fracture	720	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	200	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	170	g	ASTM D1922
TD	420	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	91		ASTM D2457
Haze	1.8	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

ExxonMobil Chemical (ExxonMobil) is a registered trademark of ExxonMobil Chemical Company. All other trademarks are the property of their respective owners.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

[Свяжитесь с нами](#)

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

