

# Santoprene™ 691-65W175

Thermoplastic Vulcanizate

ExxonMobil Chemical

## Описание материалов:

It is a soft, colorable thermoplastic vulcanized elastomer (TPV) in the thermoplastic elastomer (TPE) series. This material is suitable for thin walls, architectural glass and sealing fields. This brand of Sanduping TPV is a shear rate dependent product that can be processed on conventional thermoplastic extrusion or thermoforming equipment. This is a polyolefin-based material that can be recycled in the production process.

Главная Информация	
Характеристики	Перерабатываемые материалы
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Кокструзионное формование Экструзия Экструзионный лист Термоформовка Экструзионное формование профиля

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес			
--	0.968	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
--	0.970	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shaw A, 15 seconds, 23°C, 2.00mm)	70		ISO 868

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Растяжимое напряжение-Поперечный поток (100% Strain, 23°C)	2.70	MPa	ASTM D412, ISO 37
Прочность на растяжение-Поперечный поток (Break, 23°C)	6.20	MPa	ASTM D412, ISO 37
Растяжимое удлинение-Поперечный поток (Break, 23°C)	490	%	ASTM D412, ISO 37

Дополнительная информация
REACH 00.

Юридическое заявление
REACH 00.

Инструкции по экструзии
Santoprene TPV0000PVC000.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

