

Unipren® Elastomers A3 NTLA010 35A EB06S1 UP329

Thermoplastic Elastomer

Petropol Industry and Trade of Polymers LTDA

Описание материалов:

Thermoplastic compound for medical and biological applications with high and odorless properties mechanical and chemical. Its use is weather-resistant and can be applied to parts using Externally, it is ideal for parts that have contact with humans as toys, tools and household items and medical applications and hospital dental drug. All this combined with the behavior of plastics during processing. Product with unique processing by molding injection.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая устойчивость к погоде Низкий и без запаха		
Используется	Товары для дома Медицинские/медицинские приложения Электропитание/другие инструменты Игрушки		
Метод обработки	Литье под давлением		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> TPE <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.985	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	2.0 to 3.0	%	ASTM D955
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	32 to 38		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹			ASTM D412
100% Strain	1.00	MPa	
300% Strain	2.00	MPa	
Прочность на растяжение ² (Break)	3.00	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении ³ (Break)	> 500	%	ASTM D412
Tear Strength ⁴	20.0	kN/m	ASTM D624
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	80.0	°C	
Время сушки	2.0	hr	
Температура обработки (расплава)	180 to 200	°C	
Температура формы	25.0 to 50.0	°C	
NOTE			

1.	Die C
2.	Die C
3.	Die C
4.	Die C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat