

## Sumikon® PM-5620

Стекловолокно; Графитовое волокно

Phenolic

SBHPP

### Описание материалов:

SUMIKON® PM-5620 (Type J Black) is Glass fiber and Graphite filled novolac resin molding compound with good wear resistance.

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Армированный стекловолокном материал Армированный материал из графитового волокна
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Черный
Формы	Порошок Частицы
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.82	g/cm <sup>3</sup>	JIS K6911
Формовочная усадка-Поток	0.30	%	JIS K6911
Поглощение воды (Equilibrium)	0.080	%	JIS K6911
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Flexural Strength	114	MPa	JIS K6911
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	4.3	kJ/m <sup>2</sup>	JIS K6911

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

