

## Toraypef® 30025 AP16

Polyolefin

Toray Resin Company

### Описание материалов:

Toraypef® 30025 AP16 is a Polyolefin product. It can be processed by foam processing or vacuum casting and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Foam.

| Главная Информация |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Используется       | Пена                              |  |
| Формы              | Гранулы                           |  |
| Метод обработки    | Обработка пены<br>Вакуумное литье |  |

  

| Физический                      | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Удельный вес <sup>1</sup>       | 0.0330               | g/cm <sup>3</sup> |
| Усадка <sup>2</sup>             |                      |                   |
| MD : 120°C                      | -1.9                 | %                 |
| TD : 120°C                      | -1.3                 | %                 |
| Толщина                         | 2.50                 | mm                |
| Твердость Сжатия-25%            | 0.0570               | MPa               |
| Удлинение                       |                      |                   |
| MD                              | 250                  | %                 |
| TD                              | 190                  | %                 |
| Гелевая фракция                 | 35                   | %                 |
| Коэффициент термоформования-Ч/д | 0.710                |                   |

  

| Эластомеры              | Номинальное значение | Единица измерения |
|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Прочность на растяжение |                      |                   |
| Across Flow : Yield     | 0.479                | MPa               |
| Flow : Yield            | 0.712                | MPa               |
| Tear Strength           |                      |                   |
| Across Flow             | 4.70                 | kN/m              |
| Flow                    | 3.00                 | kN/m              |

  

| NOTE |        |  |
|------|--------|--|
| 1.   | Foamed |  |
| 2.   | 60 min |  |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

