

Garaflex™ E 50-10-B NATURAL

Thermoplastic Elastomer

AlphaGary

Описание материалов:

A NON-MIGRATING GARAFLEX JACKET COMPOUND FOR MIL C 17 G.

Главная Информация			
Характеристики	Низкий до без переноса		
Используется	Кабельный кожух		
Рейтинг агентства	MIL C-17		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26 to 1.30	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	93 to 99		
Shore A, 15 sec	85 to 91		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.02 mm)	23.4	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.02 mm)	250	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе ¹ (113°C, 168 hr)	10	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе ² (113°C, 168 hr)	-10	%	UL Unspecified
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости (23°C)	3.6E+12	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	27	%	ASTM D2863
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Зона цилиндра 1 темп.	149	°C	
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C	
Зона цилиндра 3 темп.	166	°C	

Зона цилиндра 4 темп.	171	°C
Зона цилиндра 5 темп.	171	°C
Температура адаптера	171	°C
Температура расплава	166 to 177	°C
Температура матрицы	171	°C

NOTE

1. Thickness: 40 mil
2. Thickness: 40 mil

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

