

## SITRALIN 15E-TF15-HK-GS5 / black

5.0% стеклянная бусина

Acrylonitrile Styrene Acrylate + Nylon

SITRAPLAS GmbH

### Описание материалов:

Material: Polyamid with ASA

Highlights: With glass ball

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Стеклянный шарик, 5.0% наполнитель по весу		
Добавка	PTFE лубрикант (15%)		
Характеристики	Смазка		
Внешний вид	Черный		
Идентификатор смолы (ISO 1043)	> PA ASA-SD15 GS5 <		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.30	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/5.0 kg)	16.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Формовочная усадка <sup>1</sup>	0.20 to 0.60	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			
Yield	45.0	MPa	ISO 527-2/50
Break	40.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Yield)	6.0	%	ISO 527-2/50
Номинальное растяжение при разрыве	15	%	ISO 527-2/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	5.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	108	°C	ISO 306/B50
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	HB	UL 94	
NOTE			
1.	60 x 60 x 2 mm		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

