

## Generic PP, Unspecified - Stainless Steel Fiber

Волокно из нержавеющей стали

Polypropylene

Generic

### Описание материалов:

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Stainless Steel Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Волокно из нержавеющей стали		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.958 - 1.12	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Формовочная усадка			
Flow: 23°C	1.2 - 1.3	%	ASTM D955
23°C	1.2 - 1.8	%	ISO 294-4
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	1200 - 1460	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль (23°C)	1180 - 1400	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (23°C)	27.6 - 28.1	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	160 - 270	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact (23°C)	1100 - 1200	J/m	ASTM D256
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	52 - 2.5E+4	ohms	ASTM D257
Сопротивление громкости (23°C)	0.51 - 1.0E+4	ohms-cm	ASTM D257
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	79.3 - 82.2	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Задняя температура	210 - 211	°C	
Средняя температура	237 - 238	°C	
Передняя температура	264 - 266	°C	
Температура обработки (расплава)	207 - 241	°C	
Температура формы	42.9 - 55.0	°C	
Инструкции по впрыску			

This data represents typical values that have been calculated from all products classified as: Generic PP, Unspecified - Stainless Steel Fiber  
This information is provided for comparative purposes only.

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

