

Petrothene® NA443023 (Cast)

Low Density Polyethylene + EVA

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Petrothene NA443 is a series of LDPE/EVA copolymer resins selected by customers for high impact/high clarity packaging applications.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Приемлемый пищевой контакт		
	Высокая четкость		
	Высокая ударопрочность		
Используется	Упаковка		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,13		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
	Литая пленка		
	Экструзионная пленка		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.927	g/cm³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR)			
(190°C/2.16 kg)	1.2	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	4.5	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	32	μm	
Сектантный модуль			ASTM D882
1% Secant, MD : 32 μm	152	MPa	
1% Secant, TD : 32 μm	200	МРа	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield,32 µm	36.5	МРа	
TD : Yield,32 µm	18.6	МРа	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Break, 32 μm	150	%	
TD : Break, 32 µm	630	%	
Прочность на разрыв Elmendorf-MD (32			
μm)	160	g	ASTM D1922
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания



Викат Температура размягчения	88.0	°C	ASTM D1525
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°, 31.8 µm)	60		ASTM D2457
Haze (31.8 µm)	6.0	%	ASTM D1003
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	166 to 193	°C	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

