

# Polypropylene DLGF9411.00

40% длинное стекловолокно

Experimental Compounded Polypropylene

Trinseo

## Описание материалов:

DLGF9400.00 is a 40% long glass fiber reinforced grade with good flow properties.

The glass fibres (12 mm length) are coupled to the polypropylene matrix resulting in high stiffness and strength.

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Длинное стекловолокно, 40% наполнитель по весу		
Характеристики	Хороший поток		
	Высокая прочность		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (Injection Molded)	9000	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Прочность на растяжение			
Yield, Injection Molded <sup>1</sup>	135	MPa	ASTM D638
Yield, Injection Molded	135	MPa	ISO 527-2/50
Удлинение при растяжении			
Break, Injection Molded <sup>2</sup>	2.2	%	ASTM D638
Break, Injection Molded	2.2	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль			
Injection Molded <sup>3</sup>	9250	MPa	ASTM D790
Injection Molded <sup>4</sup>	9250	MPa	ISO 178
Flexural Strength (Injection Molded)	200	MPa	ASTM D790, ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (Injection Molded)	35	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength (Injection Molded)	55	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1fU
Многоосная инструментальная Энергия удара (23°C, 3.00 mm, Injection Molded, Ductile Failure)	15.0	J	ISO 6603-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	160	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
NOTE			

1.	50 mm/min
2.	50 mm/min
3.	Method I (3 point load)
4.	3-point load

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat