

Rotofoam® 93050

Linear Medium Density Polyethylene

Polimeros Mexicanos s.a. de c.v.

Описание материалов:

Linear Medium Density Polyethylene Foam, specially formulated for obtaining spare inner layers with foam cell structure providing in the layer foam a finer finish and a more dense and smooth. It provides greater thickness, durability, resistance to impact and deformation.

Colors: White, Black and Crystal Blue.

DIRECTIONS: Polyethylene Highest quality, excellent for the manufacture of integrated interior with foaming in different colors, providing maximum colors consistency, having a fine finish outer layer of color. All raw materials for this product fulfilled in accordance with the FDA from U.S.A.

Guaranteed in direct contact with food.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Прочный</p> <p>Foamable</p> <p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Хорошая стабильность цвета</p> <p>Хорошая стабильность размеров</p> <p>Хорошая ударпрочность</p> <p>Низкий и без запаха</p>		
Используется	Пена		
Рейтинг агентства	FDA пищевой контакт, неуказанный рейтинг		
Внешний вид	<p>Черный</p> <p>Синий</p> <p>Белый</p>		
Формы	Порошок		
Метод обработки	Обработка пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	0.321	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый фактор	0.33 to 0.39		ASTM D1895
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	5.2	g/10 min	ASTM D1238
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура разложения ²	190 to 200	°C	
Pourability	1500.00 to 2400.00	g/10 min	ASTM D1895
NOTE			
1.	Foamed		

2.

Discomposure Gases: N 2,
principally plus CO, CO2, NH3 and
H2O Vapor

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

