

Dapol® D2200F

Diallyl Phthalate

Fudow Co., Ltd.

Описание материалов:

Examples of application

SMT bobbins

Thermoswitches

Главная Информация	
UL YellowCard	E46770-237148
Используется	Переключатель Катушка
Метод обработки	Литье из смолы Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.85 - 1.90	g/cm ³	JIS K6911
Формовочная усадка ¹	0.40 - 0.60	%	JIS K6911
Скорость поглощения воды-Кипячение	0.10 - 0.15	%	JIS K6911
Heat Deflection Temperature	280 - 300	°C	JIS K6911
Insulation Resistance			JIS K6911
after boiling	1.0E+13 - 1.0E+14	ohms	JIS K6911
at ordinary state	1.0E+14 - 1.0E+15	ohms	JIS K6911
Термоусадочная установка	0.050 - 0.10	%	JIS K6918

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Флекторный стресс (Injection Molded)	127 - 147	MPa	JIS K6911

Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (Injection Molded)	3.9 - 5.9	kJ/m ²	JIS K6911

Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Диэлектрическая прочность	12 - 14	kV/mm	JIS K6911
Диэлектрическая постоянная	4.30 - 4.60		JIS K6911
Коэффициент рассеивания	0.010 - 0.015		JIS K6911
Дуговое сопротивление	> 160	sec	JIS K6911
Comparative Tracking Index	> 600	V	IEC 60112

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (0.50 mm)	V-0		UL 94

NOTE

1.

Injection Molding

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

