

## SILVER® SA-3173

Thermoplastic Elastomer

Guangdong Silver Age Sci & Tech. Co., Ltd

### Описание материалов:

SILVER® SA—3000 elastomer is designed to over-mold and co-extrude with rigid engineering resins (such as PP, ABS, PC, PA and so on) to provide a soft touch grip feature without the use of adhesives or additional assembly steps. The over-molding products are of good handle, antislip, high impact strength and coloration.

SA—3000 Elastomer (over-molding and co-extruding grade )

Characteristics:

over-mold and co-extrude with rigid engineering resins (such as PP, ABS, PC, PA and so on)

Applications:

tool handle and coat, luggage handle, shaver handle toothbrush handle, frog shoe and so on

Главная Информация			
Характеристики	Полужесткие		
Используется	Потребительские приложения		
	Обувь		
	Ручки		
	Багаж		
Внешний вид	Полупрозрачный		
Метод обработки	Кокэкструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.898	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/5.0 kg)	5.0	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 3 sec)	65		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup>	5.00	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Break)	> 550	%	ASTM D638
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура расплава	180 to 220	°C	
NOTE			
1.	500 mm/min		
2.	500 mm/min		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

