

Spartech Polycom PP7000 B1

Polypropylene Copolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom PP7000 B1 is a polypropylene copolymer (PP Copoly) product. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Features include:

flame retardant/rated flame

Copolymer

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Жесткий, хороший Сополимер Средняя ударопрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.903	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Формовочная усадка-Поток (2.54 mm)	0.20	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	24.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	11	%	ASTM D638
Fracture	400	%	ASTM D638
Флекторный модуль-Сектант	896	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (-5°C)	110	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	3.02	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, not annealed	79.4	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	43.3	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость (1.59 mm)	НВ	UL 94	
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блестящий Гарднер (60°)	55	ASTM D523	

Дополнительная информация

Flexural Modulus 190000psi, tangent.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

